

42R - 44R - 46R 1K QUICKPRIME



PRODUKTBESKRIVELSE

1K QuickPrime Off White 42R / Medium Grey 44R / Dark Grey 46R er et universelt produkt som også finnes i mørkegrått og mellomgrått og leveres i spraybokser på 400 ml. Den er laget for små gjennomslippede områder, også på bart metall. Den hører til ValueShade som er optimal grunning for all topplakkfarge.

Universal wash primer-surfacer

EGENSKAPER

- 01 Egnet for isolering av små, gjennomslippede områder.
- 02 Finnes i elfenbenshvit, grå og mørkegrå.
- 03 Gir svært god korrosjonsbestandighet.
- 04 Kan brukes som slipefri grunning.
- 05 Inngår i the ValueShade-konseptet.
- 06 Gir utmerkede etsegenskaper på slippede jernholdige metaller og lette legeringer, bortsett fra rustfritt stål.

TEKNISK DATABLAD

42R - 44R - 46R


1K QUICKPRIME



Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.




Små gjennomslipningsområder ned til bart metall, f.eks. kanter og hjørner.
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort



Ristes før bruk. (minst 2 minutter)
Utfør en sprøytetest etter oppristing.



Ikke relevant




1 - 3 Strøk

siste avluftning: 15 min - 8 t



Om ønskelig foreta en lett nedmattering med en ultra-fin soft pad.



2K Surfacer
Centari Basecoats + klarlakk
2K topplakk

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 695: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 695 gr./litr

TEKNISK DATABLAD

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME




Produkter


42R 1K QuickPrime - VS2

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 µm per strøk



Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Polyestersparkel eller epoxy-grunnfyller må ikke brukes over dette produkt. Herding og vedheft av polyester- og epoxyprodukter vil påvirkes.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.