

# 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY



### PRODUKTBSKRIVELSE

Ultra Fine Putty 710R er en én komponents, fin finishsparkel for små riper eller avflassing. Den kan påføres på underlag i bart stål og på mange OEM-finisher og Cromax grunninger.

### EGENSKAPER

- 01 Har en fin, homogen struktur.
- 02 Egnet for de minste riper eller luftblærer.
- 03 Gir god adhesjon.
- 04 Muliggjør enkel sliping som gir en jevn finish.
- 05 Leveres klar til bruk – ingen blanding nødvendig.
- 06 Tørker raskt og gir en jevn, uporøs .
- 07 Fyller enkelt og raskt.
- 08 Kan slipes eller overlakkeres raskt.

# TEKNISK DATABLAD

## 710R


## 1K ULTRA FINE PUTTY




### Klargjøring av produkter - Påføring



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort  
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt  
Gjennomherdet 2K-Fyller eller 2K epoxy grunnfyller, slipt og avfettet



Klar til bruk




Ikke relevant



	<b>710R</b>
<b>20 °C</b>	30 min - 1 t



P240 - P500



Fyller  
Grunnfyller

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

### Produkter

710R 1K Ultra Fine Putty



Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketyner

### Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Legges på i 2 - 4 tynne strøk i intervaller på minimum 10 minutter.
- 1K Fine Putty anbefales kun til å fylle opp små riper og sår. Er det ønskelig å fylle opp mer, bruk en polyestersparkel.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.