

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

BESKRIVELSE

Strukturbinder for bruk i 2K topplakker eller 2K klarlakker.
Sammensetning basert på kombinasjon av modifisert akrylbindemiddel.

PRODUKTER

AU177	Strukturbinder Fin
AU179	Strukturbinder Grov

EGENSKAPER

- Bindere er transparente og kan benyttes i 2K topplakker og 2K klarlakker som er listet nedenfor: Centari[®] 500 HB*, Centari[®] 501*, Centari[®] 5035, Imron[®] 700*, 120S*/1200S*, 679S*, 696S*, 3050S*, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 og CC6600.
- Bindere er transparente og kan benyttes i Imron[®] Fleet Line 2K topplakker og Imron[®] Fleet Line 2K klarlakker som er listet nedenfor: Imron[®] Traffic*, Imron[®] Elite, Imron[®] Elite HDC og EL500.

* Produktet er ikke tilpasset direktiv 2004/42/EC.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

FORBEHANDLING

Blandingsforhold for 2K topplakker

Matte og grovt strukturerte farger:

Tilsett AU177-AU179 på toppen av valgt kvalitet/binder i forholdet 100% til maksimum 200%.

- For pastell farger et tillegg på 150% AU177-AU179 er anbefalt.
- For farger som inneholder bare 200 g tint/l eller mindre (se fargeverktøy), et tillegg på 80% til 120 % AU177-AU179 er anbefalt.

Fin strukturerte farger:

Tilsett AU177-AU179 på toppen av valgt kvalitet/binder i et blandeforhold på 50 %.

- Alle andre tilsetninger på mindre eller 100% AU177-AU179 er tillatt for å oppnå mindre struktur på høyglans farger.

Blandingsforhold for Imron® Fleet Line 2K topplakker

Imron® Elite strukturerte:

Tilsett AU177-AU179 på topp av binderpakken (= PT199 + EL580) i et blandeforhold på 50 % til 150 %.

Imron® Elite HDC strukturerte:

Tilsett AU177-AU179 på toppen av binder (= EL560) i et blandeforhold på 50 % til 150 %

Imron® Traffic*strukturerte:

Tilsett AU177-AU179 på toppen av binder (= TR530*) i et blandeforhold på 50 % til 150 %

* Produktet er ikke tilpasset direktiv 2004/42/EC.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

FORBEHANDLING (FORTS.)

Blandingsforhold for 2K klarlakker

Matte og grovt strukturerte farger:

Miks klarlakk med AU177-AU179 i et vektforhold på 100/70 (klarlakk/AU177-AU179).

- Kombinasjonen 120S*/AU177-AU179, 1200S*/AU177-AU179 er kun mulig opp til vektforhold 100/60.

Fin strukturerte farger:

Bland klarlakk med AU177-AU179 i vektforhold på 100/50.

- Alle andre vektforhold mellom 20% og 70 % tilsetning av AU177-AU179 er tillatt for å oppnå mindre struktur på høyhlans klarlakker.

* Produktet er ikke tilpasset direktiv 2004/42/EC.

Blandingsforhold for Imron[®] Fleet Line 2K klarlakker

Matte og grovt strukturerte farger

Bland EL500 med AU177-AU179 i vektforhold på 100/70 (klarlakk/AU177-AU179)

Fin strukturerte farger

Bland EL500 med AU177-AU179 i vektforhold på 100/50.







- Alle andre vektforhold mellom 20% og 70 % tilsetning av AU177-AU179 er tillatt for å oppnå mindre struktur på høyhlans klarlakker.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

FORBEHANDLING (FORTS.)





	fargegjenfinningsverktøy	Se blanderesept.	
 	Standard blandeforhold for 2K topplakker tilpasset direktiv 2004/42/EC	Centari® 5035 XK203	4 1
		Imron® Elite ET645 ET Tynner	3 1 0,4-0.7
		Imron® Elite HDC ET645 ET Tynner	3 1 0,4-0.7
 	Standard blandeforhold for 2K klarlakker tilpasset direktiv 2004/42/EC	3550S XK203	4 1
		3750S / 3760S XK203 XB387	4 1 0,5
		3800S XK203	4 1
		CC6400 XK203 AZ9100	4 1 0,25
		CC6600 XK203 AZ9100	4 1 0,25
		EL500 ET645	4 1
	Påføring	Se Teknisk Datablad for valgte kvalitet.	
	Røring	Grundig røring av blandefarger, binder og matteringsbinder anbefales før og etter tilsetning av aktivator.	
Disse opplysninger gjelder kun disse nevnte produkter og gjelder ikke ved bruk i kombinasjon med andre produkter eller annen prosess. Opplysningene er gitt i rådgivende hensikt og er ikke å betrakte som en garanti og gjelder uten rettslig forbindelse.			

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

FORBEHANDLING (FORTS.)

	fargegjenfinningsverktøy	Se blanderesept.	
	Standard blandeforhold for 2K topplakker ikke tilpasset direktiv 2004/42/EC	Centari [®] 500 HB	3
		256S	1
		AK360	0,6
		Centari [®] 501	4
		256S	1
	Standard blandeforhold for 2K klarlakker ikke tilpasset direktiv 2004/42/EC	AB380	1
		Imron [®] 700	4-1
		256S	1
		AU370	0,5-1
		Imron [®] Traffic	4
		ET645	1
		ET Tynner	1
		120S	3
		256S	1
		1200S	3
	Påføring Røring	256S	1
		XB383	0,4
		679S	3
		256S	1
		AB380/XB383	0,6
		696S	3
		256S	1
		3050S	3
256S	1		
3050S	4		
XK203	1		
Se Teknisk Datablad for valgte kvalitet.			
Grundig røring av blandefarger, binder og matteringsbinder anbefales før og etter tilsetning av aktivator.			
Disse opplysninger gjelder kun disse nevnte produkter og gjelder ikke ved bruk i kombinasjon med andre produkter eller annen prosess. Opplysningene er gitt i rådgivende hensikt og er ikke å betrakte som en garanti og gjelder uten rettslig forbindelse.			

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

FORBEHANDLING

Flaten må forbehandles i henhold til anbefalinger fra Teknisk Datablad for valgte kvalitet.

RENGJØRING AV UTSTYR

Bruk riktig løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for sprøytepestoler.

ANMERKNINGER

- Strukturbindere skal **IKKE** brukes i hverken baselakk eller i underlakker.
- Det er ikke nødvendig å tilføre 805R for å oppnå fleksibilitet, AU177 og AU179 gir god nok fleksibilitet for halvfleksible plastdeler. Strukturert farge for myke plastdeler kan ikke oppnås med denne teknologien.
- De fleste strukturerte OEM* fargene kan hentes frem ved hjelp av fargegjenfinningsverktøy.
- Rør strukturbinder grundig før bruk.
- AU177 og AU179 kan blandes i ethvert forhold.
- Materialet må ha rom temperatur (18-25°C) før bruk.

PRODUKTDATA

Direktiv 2004/42/EC: 2004/42/IIB(e)(840)600: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./ltr. VOC.
VOC-innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks 600 gr./ltr

SIKKERHET

Dette produktet er klassifisert i henhold til forskrift (EF) 1272/2008 (CLP). Se HMS*- datablad før bruk. Vi anbefaler her sterkt å benytte godkjent personlig verneutstyr under påføring (friskluft helmaske). Legg merke til forholdsreglene på emballasjen.

TEXTURING BINDERS

01.11.2014

AU177 FIN - AU179 GROV

Alle andre produkter det er referert til i oppbygginger av lakksystem, er fra merket Cromax®. Systemegenskapene gjelder ikke når relaterte produkter brukes i kombinasjon med andre materialer og tilsetningsprodukter som ikke tilhører Cromax®, med mindre dette er uttrykkelig angitt.

Kun til profesjonell bruk. Opplysningene i dette dokument er fremskaffet og gjengitt etter seriøse vurderinger. De baserer seg på våre beste tekniske kunnskaper på utgivelsesdagen. Informasjonen er uforpliktende, og vi er ikke ansvarlige for korrekthet, nøyaktighet eller fullstendighet. Aktualitet og bruksområder er brukerens ansvar. Også at produktet er velegnet for den tiltenkte oppgaven. Rettigheter i denne informasjonen som patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter forbeholdes. Henvisningene i sikkerhetsdatabladet (HMS) og på emballasjen må alltid følges. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre eller oppdatere innholdet i denne informasjonen uten forutgående varsel. Disse bestemmelser gjelder også uinnskrenket for framtidige endringer og oppdateringer.