

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

SYROXTM

BESKRIVELSE:

S1000 Universal polyestersparkel er en to-komponent sparkel. Den er en del av vårt kompakte Syrox lakksystem. Denne sparkel hefter godt til alle vanlige metallunderlag i bilindustrien.



EGENSKAPER:

- ENKEL PÅFØRING, GIR EN JEVN FIN OVERFLATE.
- LETT Å SLIPE.

PRODUKTER

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER SPARKEL
- BPO HARDENER PASTE RED



SYROX LAKKSYSTEM

KLARLAKK:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

BASELAKK:

- S100 - S940 WATERBORNE BASECOAT

UNDERLAGSPRODUKTER:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

Kun til profesjonelt bruk!

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

UNDERLAG OG OVERFLATEBEHANDLING



- Stål, galvanisert stål eller aluminium, avfettet og slipt
- Gammel eller ny originallakk, godt slipt og avfettet.
- 2K-Surfacer / 2K-Primer Surfacer, godt slipt og tørket.
- Originalgrunning (e-coat), fint slipt og grundig rengjort
- Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, rengjort og slipt.

PRODUKTBLANDING



Med BPO HARDENER PASTE RED:

- 2% ved +15-25°C
- 1% ved > +25°C



- 5 - 6 min. / +20°C. (med 2% BPO HARDENER PASTE RED)

VOC godkjent, tilpasset direktiv 2004/42/EC. 2004/42/IIB(b)(250)250. EU's grenseverdi på polyestersparkel (kategori IIB.b) ved et bruksklart materiale er maksimum 250 gr/ltr. VOC. VOC-verdi for dette produktet (bruksklart) er maksimum 250 gr/ltr.



PÅFØRING:

Påføres med en sparkelspatel



TØRKING:



ELLER



2-3 min. ved 50% styrke (kortbølge)



SLIPING:

Tørt med P80' - P240'



VIDERE BEARBEIDELSE:

2K Fyller etterfulgt med topplakk system.



TEKNISKE ANMERKNINGER:

Ikke anbefalt for bruk over 1K primer, wash primer, termoplastiske underlag eller termoplastiske topplakker.



SIKKERHET:

Dette produktet er klassifisert i henhold til forskrift (EC) 1272/2008 (CLP).

- Vi anbefaler på det sterkeste bruk av godkjent personlig verneutstyr (friskluft helmaske) under blanding og påføring.
- Se HMS- datablad før bruk. Legg merke til forholdsreglene på emballasjen.

Alle andre produkter det er referert til i oppbygginger av lakkssystem, er fra merket Syrox®. Systemegenskapene gjelder ikke når relaterte produkter brukes i kombinasjon med andre materialer og tilsetningsprodukter som ikke tilhører Syrox®, med mindre dette er uttrykkelig angitt.