

S2000 1K WASH PRIMER

SYROX™

BESKRIVELSE:

S2000 1K Wash Primer er en 1K PVB syregrunning. Den er en del av vårt kompakte Syrox lakkssystem. Den er spesielt utviklet til påføring direkte over bart metall, den gir god korrosjonsbeskyttelse.



EGENSKAPER:

- EGNET TIL BRUK UNDER SYROX S3020 OG S3060 SLIPEFYLLER.
- SKAPER VELDIG GOD VEDHEFT.
- SINK-KROMATFRI.
- SIKRER GOD KORROSJONSBESKYTTELSE.

PRODUKTER

- S2000 1K WASH PRIMER
- S8000 THINNER



SYROX LAKKSYSTEM

KLARLAKK:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

BASELAKK:

- S100 - S940 WATERBORNE BASECOAT

UNDERLAGSPRODUKTER:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

Kun til profesjonelt bruk!

S2000 1K WASH PRIMER

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET



- Stål, sinkbehandlet stål eller myk aluminium, rengjort og slipt.
- Fabrikkgunning, lett slipt og avfettet.
- Gammel originallakk eller reparasjonslakk (unntatt termoplastisk topplakk), godt slipt og rengjort.
- Underlag påført S1000 UNIVERSAL PUTTY som deretter er fint slipt.

PRODUKTBLANDING:



Etter volum: 2 : 1
Etter vekt (gr): 100 : 39

med S8000 THINNER ved +20°C.

VOC godkjent, tilpasset direktiv 2004/42/EC. 2004/42/IIB(c)(780)760. EU's grenseverdi for denne type produkt (kategori IIB.c) ved et bruksklart materiale er maksimum 780 gr/ltr. VOC. VOC-verdi for dette produktet (sprøyteklart) er maksimum 760 gr/ltr.

PÅFØRING:



Falkopp pistol, HVLP* pistol
Sprøytedyse: 1,3 - 1,5 mm
Sprøytetrykk: 1.5 – 2.0 bar / HVLP: maks. 0.7 bar innvendig trykk
*Se produsentens instruksjoner!



1 strøk
Anbefalt tørrfilmtykkelse: 10 – 15 µm



Avluftningstid før påføring med 2K fyller: 10 - 15 min. ved +20°C



TØRKing:



Overlakkres med:
S3020-S3060
SLIPEFYLLER

TØRKing FØR SLIPING:



ELLER



5 min. ved 50% styrke (kortbølge)



VIDERE BEARBEIDELSE:

- Med S3020-S3060 SLIPEFYLLER.

S2000

1K WASH PRIMER



TEKNISKE ANMERKNINGER:

- Må ikke oversprøytes med polyesterprodukter, epoxy produkter. Ikke anbefalt for bruk over 1K primer,
- Ikke egnet for påføring over termoplastiske underlag.



SIKKERHET:

- Dette produktet er klassifisert i henhold til forskrift (EC) 1272/2008 (CLP).
- Vi anbefaler sterkt å anvende egnet godkjent personlig verneutstyr (friskluft helmaske) under påføring.
 - Se HMS* - datablad før bruk. Legg merke til forholdsreglene på emballasjen.

Alle andre produkter det er referert til i oppbygginger av lakksystem, er fra merket Syrox®. Systemegenskapene gjelder ikke når relaterte produkter brukes i kombinasjon med andre materialer og tilsetningsprodukter som ikke tilhører Syrox®, med mindre dette er uttrykkelig angitt.