

# S2500

## PLASTIC ADHESION PROMOTOR

**SYROX**<sup>TM</sup>

### BESKRIVELSE:

S2500 er en del av vårt kompakte Syrox lakksystem. Dette produktet er spesielt utviklet for tilsetning i plastgrunning som skal påføres over ubehandlet plastunderlag. Produktet tørker veldig raskt, og kan overlakkes direkte med Syrox Surfacer anvendt som vått-i-vått fyller, eller brukt som en slipefyller.

### EGENSKAPER:

EGNET TIL ALLE TYPER PLASTUNDERLAG TIL PERSONBILER:  
PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, TPO, PBTP, PVC, PUR, PUR MYKSKUM OG UP-GF UNDERLAG.

### PRODUKTER:

- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTOR



## SYROX LAKKSYSTEM

### KLARLAKK:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

### BASELAKK:

- S100 - S940 WATERBORNE BASECOAT

### UNDERLAGSPRODUKTER:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Kun til profesjonelt bruk!



### UNDERLAG:

- Ulakkerte typer plastunderlag som listet ut nedenfor:  
AAS, ABS, PBTP, PC, PP/EPDM, PVC, GRP.



### FORBEHANDLING:

- Forvarmes 30 min. ved +60°C.
- Nye vanlige eksteriør plastdetaljer, tempereres i 60 min. ved +60-65°C.
- Først rengjøring med en ultrafine pad som er godt fuktet med plasttynner
- Bruk en klut fuktet med Plastic Cleaner Antistatic.

### PRODUKTBLANDING:

- S2500 krever ingen blanding med herder eller tynner.

### PÅFØRING:



Fallkopp pistol, HVLP\* pistol  
Sprøytedyse 1,2 - 1,3 mm  
Sprøytetrykk: 2.0 bar / HVLP: 0.7 bar innvendig trykk  
\*Se produsentens instruksjoner!




1-2 strøk  
Anbefalt tørrfilmtykkelse: 2 - 4 µm



Mellomavlftning: 5 min. ved +20°C  
Sluttavlftning: 10 - 15 min. / +20°C



### TØRKING:



Kan overlakkeres:  
Med elastifisert S3020-S3060  
slipefyller



### VIDERE BEARBEIDELSE:

- Med elastifisert S3020-S3060 slipefyller.



### TEKNISKE ANMERKNINGER:

- Blandes godt før bruk.
- Ved AAS, ABS, PC og PVC plast er det viktig at riktig sluttrensjøringsmiddel/avfettingsmiddel benyttes. Ikke bruk S2500 på PA, EP og PUR plast
- For PP og POM plast er flammebehandling nødvendig.
- Viktig at S7000 FLEXIBLE ADDITIVE benyttes i S3020/S3060 slipefyller, og S5000 HS TOP CLEAR, dette er sterkt anbefalt.
- Materialet skal ha romtemperatur (+18-25°C) før bruk.



### SIKKERHET:

- Dette produktet er klassifisert i henhold til forskrift (EC) 1272/2008 (CLP).
- Vi anbefaler på det sterkeste bruk av godkjent personlig verneutstyr (friskluft helmaske) under sprøyting.
- Se HMS datablad før bruk. Legg merke til forholdsreglene på emballasjen. \* Helse-Miljø-Sikkerhet

Alle andre produkter det er referert til i oppbygginger av lakkssystem, er fra merket Syrox®. Systemegenskapene gjelder ikke når relaterte produkter brukes i kombinasjon med andre materialer og tilsetningsprodukter som ikke tilhører Syrox®, med mindre dette er uttrykkelig angitt.