

S5000

HS TOP CLEAR

SYROX™

BESKRIVELSE

S5000 er del av vårt kompakte Syrox lakkssystem. Produktet innehar et høyt tørrstoffinnhold, her oppnåes en fin sluttfinish.

Denne klarlakk har stor fleksibilitet. Den kan påføres med 2 vanlige strøk med en mellomliggende avluftingstid, eller påføres i et 1.½ strøks system for å oppnå tidsbesparelse.

EGENSKAPER

- ENKELT BLANDEFORHOLD 2:1.
- KREVER INGEN TILSETNING AV TYNNER ELLER ADDITIVER.
- LØSEMIDDELINNHOLD UNDER 420 GR./LTR.
- GOD VERTIKAL STABILITET.

PRODUKTER

- S5000 HS TOP CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST
- S6030 HS ACTIVATOR VERY FAST
- S8100 BLENDING THINNER



SYROX LAKKSYSTEM

KLARLAKK:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

BASELAKK:

- S100 - S940 WATERBORNE BASECOAT

UNDERLAGSPRODUKTER:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

Kun til profesjonelt bruk!

S5000 HS TOP CLEAR

UNDERLAG:



- Syrox® Baselakk
- Annen type baselakk
- Alle typer OEM finish, avfettet og slipt



FORBEHANDLING:

- Før påføring må underlaget være tørt / godt avluftet i henhold til informasjon som er gitt i TDS

PRODUKTBLANDING:



Etter volum: 2 : 1
Etter vekt (gr): 100 : 51



- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST
- S6030 HS ACTIVATOR VERY FAST

60 - 120 min / +20°C

PÅFØRING:



18-21 sek / DIN 4 mm ved +20°C
45-47 sek / ISO 4 mm ved +20°C



Fallkopp pistol, HVLP* pistol
Sprøytedyse 1,3 - 1,4 mm
Sprøytetrykk: 2.0 bar / HVLP: maks. 0.7 bar innvendig trykk
*Se produsentens instruksjoner!



½ + 1 sprøytegang (ingen avluftningstid mellom strøkene er påkrevet)
Eller eventuelt: 2 strøk: 1st tynt og lukket / 2nd normalt
Anbefalt tørrfilmtykkelse: 50 – 70 µm



Mellomavluftning: 5 - 10 min. avluftning mellom strøkene ved +20°C ved påføring av 2 strøk
Avluftningstid før ovn-, og IR-tørk: 5 - 10 min. ved +20°C

VOC godkjent, tilpasset direktiv 2004/42/EC. 2004/42/IIB(d)(420)420. EU's grenseverdi for WB baselakk (kategori IIB.d) ved et bruksklart materiale er maksimum 420 gr/ltr. VOC. VOC-verdi for dette produktet (sprøyteklart) er maksimum 420 gr/ltr.

TØR KING:



ELLER



ELLER



5 min. ved 50% styrke.
+ 10-15 min. ved 100% styrke (kortbølget IR.)



TEKNISKE ANMERKNINGER:

- Elastifisering: Tilsett 10 % S7000 Flexible Additive i S5000, deretter 2:1 med HS Activator.
Avluftningstiden vil bli påvirket (noe lengere). For små reparasjoner og utflekking, bruk S8100 BLENDING THINNER.

SIKKERHET:



- Dette produktet er klassifisert i henhold til forskrift (EC) 1272/2008 (CLP).
- Vi anbefaler på det sterkeste bruk av godkjent personlig verneutstyr (friskluft helmaske) under sprøyting.
- Se HMS datablad før bruk. Legg merke til forholdsreglene på emballasjen.

Alle andre produkter det er referert til i oppbygginger av lakksystem, er fra merket Syrox®. Systemegenskapene gjelder ikke når relaterte produkter brukes i kombinasjon med andre materialer og tilsetningsprodukter som ikke tilhører Syrox®, med mindre dette er uttrykkelig angitt.